

- Satin & brillant
- Microporeux
- Touché soft
- Résistant à l'abrasion
- Thixotrope



DÉFINITION

Lasure glycérophtalique thixotrope, hydrofuge et microporeuse.

UTILISATION

- Extérieur
- Neuf et rénovation

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : satin
BS à 85° : 29%

Teintes : incolore / teinte bois

Densité : 0,88

Extrait sec pondéral : 41%

Extrait sec volumique : 33%

Rendement moyen : 8 à 10 m² / L
Variable selon l'essence du bois

Temps de séchage : (à 23°C et 50% HR)

- au toucher 5 h
- recouvrable 24 h

Classification AFNOR : NFT 36005 - Famille 1 - Classe 4a

Conditionnement : 1 L - 5 L - 15 L

MISE EN OEUVRE

SUPPORTS

- Bois neufs
- Bois bruts
- Anciennes lasures
- Autres : nous consulter

Pour chaque support spécifique, des impressions adaptées doivent préalablement être appliquées.

PRÉPARATION DES FONDS

Les supports devront être préalablement préparés conformément au DTU 59-1 – (NF P74-201-1 et 2)

Travaux de rénovation : décapage ou ponçage, dépoussiérage
Travaux neufs : ponçage, dégraissage (bois exotique), dépoussiérage

APPLICATIONS

Système	Nature du fond	
	Bois brut	Anciennes lasures & peintures
Impression	FONGEX dilution 15%	-
Intermédiaire	FONGEX dilution 5 à 10%	FONGEX dilution 5 à 10%
Finition	FONGEX Dilution 0 à 5%	FONGEX Dilution 0 à 5%

Pour tout autre support, nous consulter.

Avant toute mise en œuvre, veuillez lire attentivement les Fiches Techniques des produits utilisés.

MATÉRIEL

Brosse

Rouleau : manchon microfibres polyester tissé 10mm

Pistolet pneumatique : nous consulter

Autre : nous consulter

DILUTION ET NETTOYAGE DU MATÉRIEL

White Spirit ou D350

OBSERVATIONS

Appliquer à des températures comprises entre 5°C & 30°C.

L'hygrométrie sera inférieure à 65% d'humidité relative.

Pour des supports et des applications spécifiques, des tests préalables d'adhérence devront être effectués.

Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert.

COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 400g/l (2010). Ce produit contient maximum 400g/l de COV.

Version 3J