

DESCRIPTION

- **Enduit** décoration d'aspect « vieilli » à base de fibres de celluloses pouvant être recouvert avec des cires en phase aqueuse.
- 2 finitions possibles : teintée dans l'enduit ou application d'une cire colorée.

DESTINATION

TRADIFIBRE s'applique en intérieur sur tout support convenablement préparé : pièces d'habitation, bureaux, magasins, ...

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CARACTÉRISTIQUES

- | | |
|-----------------------------------|--|
| • Aspect du feuil sec | : mat structuré |
| • Forme de livraison | : poudre |
| • Rendement | : 1 à 1.5 kg/m ² (finition lisse ou très structurée) |
| • Dilution & nettoyage | : eau |
| • Temps d'utilisation | : 8 heures |
| • Conditionnement | : seau plastique de 12 kg |
| • Teinte | : blanc + 20 teintes et 12 cires
1 gel à teinter pour 12 kg Enduit teinté |

MISE EN ŒUVRE

- Verser 9 litres d'eau dans un seau.
- Ajouter la dose de gel à teinter choisie et mélanger (si finition enduit teinté)
- Verser progressivement 12 kg d'enduit **TRADIFIBRE** en mélangeant lentement et progressivement avec un mélangeur électrique, jusqu'à l'obtention d'une pâte onctueuse et homogène
- Appliquer à la taloche déco en maintenant un angle ouvert avec l'enduit humide. L'aspect final dépendra de l'application : aspect lisse ou structuré.
- Vous pouvez créer des irrégularités avec la pointe de la spatule pour obtenir un aspect vieilli
- Laisser sécher (environ 48 heures)
- Pour un confort d'application, appliquer au rouleau microfibres 10 mm une couche de cire incolore diluée avec 25 % d'eau, 12 heures avant la cire colorée ; le séchage de la cire colorée sera alors beaucoup moins rapide et minimisera le risque d'apparition de reprise.
- Appliquer la cire colorée avec une éponge végétale humidifiée, par mouvements circulaires. Attention à ne pas trop déposer de cire, ce qui pourrait alors faire apparaître un phénomène de reprise.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Les supports devront être secs et sains préalablement préparés conformément à la norme NF P 74.201 (DTU 59.1).
- Appliquer la sous couche granitée PRIMA'QUARTZ : consulter la fiche technique
- Matériel d'application : Taloche déco, éponge végétale

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Étiquetage selon les normes de la C.E.E. en vigueur.
- Voir notre fiche de données de sécurité.
- COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/l) : 200 g/l (2010). Ce produit contient maximum 10 g/l de COV.

PARTICULARITÉS

- Ne pas appliquer à une température < à 5°C.
- Ne pas appliquer sur support humide et en contact avec l'eau.

version 8H