

#### DESCRIPTION

- **Enduit** décoratif, à base de chaux fine naturelle, d'aspect stuc ou badigeon.

#### DESTINATION

- S'applique en intérieur sur tout support convenablement préparé : pièces d'habitation, bureaux, magasins,...

#### ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

#### CARACTÉRISTIQUES

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| • <b>Aspect du feuil sec</b>      | : satin (après ferrage)   |
| • <b>Forme de livraison</b>       | : enduit pâte   |
| • <b>Rendement</b> (système fini) | : 3 à 6 m <sup>2</sup> / l suivant application<br>aspect Stuc : 3 m <sup>2</sup> / l<br>aspect Badigeon : 4m <sup>2</sup> / l |
| • <b>Dilution</b>                 | : eau   |
| • <b>Sec</b> : sec au toucher     | : 1 h 30  |
| : sec à cœur                      | : 24 heures pour 1 kg/m <sup>2</sup> à 20°C   |
| • <b>Teintes</b>                  | : blanc + nuancier 12 teintes<br>Coloration avec 1 dose de colorant pour 4 l  |
| • <b>Conditionnement</b>          | : seau plastique de 4 l et 8 l  |

#### PRÉPARATION DU SUPPORT

- Les supports devront être secs et sains préalablement préparés conformément à la norme NF P 74.201 (DTU 59.1).
- Appliquer la sous couche PRIM'DECO : consulter la fiche technique
- Matériel d'application : Taloche cristal, Spatule de lissage, brosse plate, éponge végétale, gant lustrer.

## PRÉPARATION DU PRODUIT & APPLICATION

- Ajouter la dose de colorant et mélanger.

### Aspect STUC

- Appliquer la CHAUX à l'aide d'une taloche ou d'un rouleau (type nid d'abeille)
- Avant séchage, égalisation et lissage à la taloche.
- Après 24 h, application à la taloche d'une 2<sup>ème</sup> couche pour obtenir une surface lisse.
- Pendant la phase de séchage, ferrer délicatement avec une taloche cristal, pour obtenir un aspect glacé.

### Aspect BADIGEON

- Dilution avec 25% d'eau.
- Application à la brosse plate par mouvements croisés de gauche à droite, en conservant une certaine régularité dans le geste pour obtenir un décor brossé homogène et harmonieux.
- Pour éviter les risques de reprise, progresser en diagonale, du haut vers le bas.
- Après 24 h, application d'une 2<sup>ème</sup> couche.
- Pour un aspect ferré et plus nuancé, vous pouvez ferrer le badigeon pendant la phase de séchage : ne pas ferrer trop vite pour éviter le décollement du décor

### Finition

- Après séchage complet (24h), appliquer la CIRE Déco avec une éponge humide, par petits mouvements circulaires ou après dilution à 20% avec un rouleau microfibrilles 10 mm l'enduit sera plus facilement lavable et moins sensible à la salissure.
- Après 2 heures, lustrer avec le gant lustreur ou une lustreuse mécanique.
- Une 2<sup>ème</sup> couche de cire, peut être nécessaire pour une meilleure protection ou un aspect final plus homogène.

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Étiquetage selon les normes de la C.E.E. en vigueur.
- Voir notre fiche de données de sécurité.
- COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/l) : 200 g/l (2010). Ce produit contient maximum 10 g/l de COV.

## PARTICULARITÉS

- Ne pas appliquer à une température < à 5°C.