

- Aspect mat ciré ou demi-brillant
- Facilité d'application
- Résistance à l'abrasion
- Résistance aux produits d'entretien



DÉFINITION

Vernis uréthane mono-composant en phase solvant.

UTILISATION

- Intérieur
- Neuf et rénovation

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Mat ciré - BS à 85° : 22%
: Demi-brillant - BS à 85° : 78%

Teintes : incolore

Densité : 0,88 (±0.05)

Extrait sec pondéral : 45%

Extrait sec volumique : 40%

Rendement moyen : 9 à 10 m² / L

Temps de séchage : (à 23°C et 50% HR)
- recouvrable 6 h
Attendre 2 à 3 jours avant mise en service du sol traité

Classification AFNOR : NFT 36005 - Famille 1 - Classe 2b

Conditionnement : 1 L - 5 L - 15 L

MISE EN OEUVRE

SUPPORTS

- Parquets bois
 - Autres : nous consulter
- Pour chaque support spécifique, des impressions adaptées doivent préalablement être appliquées.

PRÉPARATION DES FONDS

Les supports devront être préalablement préparés conformément au DTU 59-1 – (NF P74-201-1 et 2)

Travaux de rénovation : lessivage ou décapage, ponçage, dépoussiérage
Travaux neufs : ponçage, dégraissage, dépoussiérage

Suivant la qualité de finition recherchée, des travaux de rebouchage pourront être nécessaires.

Applications

Système	Nature du fond	
	Bois Brut	Peint adhérent
Impression	PARKAL dilution 10 à 15%	-
Intermédiaire	PARKAL	PARKAL
Finition	PARKAL	PARKAL

Pour une finition parfaite, procéder à un égrenage après la couche d'impression.

Pour tout autre support, nous consulter.

Avant toute mise en œuvre, veuillez lire attentivement les Fiches Techniques des produits utilisés.

MATÉRIEL

Brosse

Rouleau : manchon fibres polyamide sur mousse

Pistolet pneumatique : nous consulter

Pompe Airless : nous consulter

Autre : nous consulter

DILUTION ET NETTOYAGE DU MATÉRIEL

White Spirit désaromatisé.

OBSERVATIONS

Appliquer à des températures comprises entre 5°C & 30°C.

L'hygrométrie sera inférieure à 65% d'humidité relative.

Pour des supports et des applications spécifiques, des tests préalables d'adhérence devront être effectués.

Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert.

COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 500g/l (2010). Ce produit contient maximum 500g/l de COV.

Version 3J