

- Excellent rendu
- Opacité
- Confort d'applications



## DÉFINITION

Peinture mate à plafond haut de gamme à base d'une résine alkyde en émulsion.  
Bonne cohésion et adhérence sur le support sans risque d'écaillage.

## UTILISATION

- Intérieur
- Neuf et rénovation

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Aspect</b>	: mat	<b>Temps de séchage</b> : (à 23°C et 50% HR)
	BS à 85° : 1%	- au toucher 1 h
<b>Teinte</b>	: blanc	- recouvrable 12 h
<b>Densité</b>	: 1,63 (±0.05)	<b>Classification AFNOR</b> : NFT 36005 - Famille 1 - Classe 4a
<b>Extrait sec pondéral</b>	: 67%	<b>Conditionnement</b> : 4 L - 15 L
<b>Extrait sec volumique</b>	: 46%	
<b>Rendement moyen</b>	: 9 m <sup>2</sup> / L	
<b>Conservation</b>	: craint le gel	

## MISE EN OEUVRE

### SUPPORTS

- Plaques de plâtre et cartonnées
- Enduits base Plâtre
- Anciennes peintures
- Autres : nous consulter

Pour chaque support spécifique, des impressions adaptées doivent préalablement être appliquées.

### PRÉPARATION DES FONDS

Les supports devront être préalablement préparés conformément au DTU 59-1 – (NF P74-201-1 et 2)

- Travaux de rénovation : lessivage, ponçage, dépoussiérage
- Travaux neufs : ponçage, dépoussiérage

Suivant la qualité de finition recherchée, des travaux de rebouchage et d'enduisage pourront être nécessaires.

## APPLICATIONS

Sur fond poreux et/ou farinant, appliquer une couche de FIXINCO diluée à 10%.

Système	Nature du fond				
	Brut	Peint & adhérent	Boiserie	métaux Ferreux	Supports bloqués : PVC, verre,...
Impression	POLAIRE MAT dilution 15%	-	-	-	-
Intermédiaire	-	POLAIRE MAT dilution 5 à 10%	-	-	-
Finition	POLAIRE MAT	POLAIRE MAT	-	-	-

Pour tout autre support, nous consulter.

Avant toute mise en œuvre, veuillez lire attentivement les Fiches Techniques des produits utilisés.

## MATÉRIEL

### Brosse

**Rouleau** : manchon polyamide méché 12mm

**Pompe Airless** : nous consulter

**Autre** : nous consulter

## DILUTION ET NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau

## OBSERVATIONS

Appliquer à des températures comprises entre 5°C & 30°C.

L'hygrométrie sera inférieure à 65% d'humidité relative.

Pour des supports et des applications spécifiques (anciens badigeons,..), des tests préalables d'adhérence devront être effectués pour éviter les risques de détrempe ou de décollement.

Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert.

COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30g/l (2010). Ce produit contient maximum 10g/l de COV.

Version 3J