

DESCRIPTION

- **Enduit** décoratif, d'aspect béton contemporain à base de ciment.

DESTINATION

- S'applique en intérieur sur tout support convenablement préparé : pièces d'habitation, bureaux, magasins,...

CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect du feuil sec** : mat
- **Forme de livraison** : poudre
- **Rendement** : 1 kg / m²
- **Dilution** : eau
- **Temps d'utilisation** : 2 heures
- **Sec** : 24 heures pour 1 kg/m² à 20°C
- **Teintes** : blanc + nuancier 12 teintes
1 gel à teinter pour 10 kg Enduit
- **Conditionnement** : seau plastique de 5 kg & 10 kg

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Les supports devront être secs et sains préalablement préparés conformément à la norme NF P 74.201 (DTU 59.1).
- Appliquer la sous couche granitée PRIMA'QUARTZ : consulter la fiche technique
- Matériel d'application : Taloche, Spatule de lissage, éponge Végétale

PRÉPARATION DU PRODUIT & APPLICATION

- Verser 3.5 litres d'eau dans le seau (pour 10 kg d'ENDUIT BC)
- Respecter le dosage d'eau : avec des teintes foncées, un ajout trop important d'eau pourrait entraîner l'apparition de tâches « blanches » d'efflorescence primaire pendant le séchage,
- Ajouter la dose de gel à teinter choisie et mélanger.
- Verser progressivement 10 kg d'enduit poudre en malaxant avec un mélangeur électrique. Ne pas mélanger trop rapidement.
- Laisser reposer 10 mn
- Appliquer à la taloche crantée 6 mm par bande d'environ 2 m² puis égaliser avec la spatule pour obtenir une finition lisse.
- Pour une finition structurée, il est alors possible d'utiliser une brosse, un rouleau picots, une spatule pour strier,... : des essais devront être effectués pour choisir et maîtriser l'application recherchée.

Mise en place du décor :

- Après environ 4h (suivant la teinte), laver en caressant le revêtement avec une éponge légèrement humide pour faire ressortir les particules naturelles du décor : attention à ne pas modifier la structure obtenue.
- Si le lavage ne pouvait pas être réalisé, après séchage complet, poncer légèrement la surface ou abraser à plat la surface de l'ENDUIT BC avec une spatule, jusqu'à l'apparition des particules naturelles puis dépoussiérer.
- Laisser sécher totalement (minimum 24 heures suivant l'épaisseur et la température d'application).
- Pour obtenir un aspect blanchi vieilli naturel, appliquer le voile blanc préalablement préparé, avec une éponge humide, par petits mouvements circulaires. Faire attention à la quantité déposée car, cette finition qui apparaît quasi transparente à l'application, devient plus opaque et blanchie pendant le séchage. Toutefois il sera possible d'estomper l'effet avant séchage complet.
- Après séchage, appliquer la finition de protection avec une éponge humide, par petits mouvements circulaires avec un rouleau microfibres 10 mm: l'enduit sera plus facilement lavable et moins sensible à la salissure.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Étiquetage selon les normes de la C.E.E. en vigueur.
- Voir notre fiche de données de sécurité.
- COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/l) : 200 g/l (2010). Ce produit contient maximum 10 g/l de COV.

PARTICULARITÉS

- Ne pas appliquer à une température < à 5°C.