

La décoration par BEMR

DESCRIPTION

- Peinture de décoration d'aspect brossé, à base de fibres de celluloses fines.

DESTINATION

- **Fibré Brossé** s'applique en intérieur sur tout support convenablement préparé : pièces d'habitation, bureaux, magasins, ...

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect du feuil sec** : mat
- **Forme de livraison** : pâte onctueuse
- **Rendement** : 0.8 à 1 kg/ m² (finition +/- lisse)
- **Nettoyage** : eau
- **Teinte** : 30 teintes
1 gel à teinter pour 18 kg de Fibré Brossé
- **Conditionnement** : 18 kg
- **Séchage** : 24 heures

MISE EN ŒUVRE

- Ajouter la dose de gel à teinter choisie et mélanger jusqu'à l'obtention d'une de couleur homogène.
- Appliquer :
 - a) soit à la taloche crantée en maintenant un angle ouvert avec l'enduit Fibré Brossé, par surface de 2m² maxi puis avant séchage, donner l'aspect brossé, à l'aide d'un spalter humide, par gestes croisés réguliers
 - b) soit à la taloche déco par gestes réguliers.
- Laisser sécher (environ 24 heures)
- Diluer la CIRE Déco avec 15 % d'eau et appliquer avec un rouleau microfibres 10 mm.
- Cette finition permet de rendre le décor lavable.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Les supports devront être secs et sains préalablement préparés conformément à la norme NF P 74.201 (DTU 59.1).
- Appliquer la sous couche spécifique PRIMAQUARTZ : consulter la fiche technique
- Matériel d'application : Taloche crantée, spalter

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Étiquetage selon les normes de la C.E.E. en vigueur.
- Voir notre fiche de données de sécurité.
- COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/l) : 200 g/l (2010). Ce produit contient maximum 10 g/l de COV.

PARTICULARITÉS

- Ne pas appliquer à une température < à 5°C.
- Ne pas appliquer sur support humide et en contact avec l'eau.

version 8H