

- Blancheur
- Tendu velouté
- Thixotrope : évite les coulures



## DÉFINITION

Peinture à base de résines alkydes thixotropes.

## UTILISATION

- Intérieur
- Neuf et rénovation
- Bois et métal

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Aspect</b>	: satiné tendu BS à 60° : 66%
<b>Teintes</b>	: blanc
<b>Densité</b>	: 1,48 (±0.05)
<b>Extrait sec pondéral</b>	: 81%
<b>Extrait sec volumique</b>	: 64%
<b>Rendement moyen</b>	: 8 à 10 m <sup>2</sup> / L

<b>Temps de séchage</b> : (à 23°C et 50% HR)	
- au toucher	3 h
- recouvrable	24 h

**Classification AFNOR** : NFT 36005 - Famille 1 - Classe 4a

**Conditionnement** : 1 L - 5 L - 15 L

## MISE EN OEUVRE

### SUPPORTS

- Bois
- Plaques de plâtre et cartonnées
- Enduits base Plâtre
- Supports métalliques
- Autres : nous consulter

Pour chaque support spécifique, des impressions adaptées doivent préalablement être appliquées.

### PRÉPARATION DES FONDS

Les supports devront être préalablement préparés conformément au DTU 59-1 – (NF P74-201-1 et 2)

Travaux de rénovation	: lessivage ou décapage, ponçage, dépoussiérage
Travaux neufs	: ponçage, dégraissage, dépoussiérage

Suivant la qualité de finition recherchée, des travaux de rebouchage et d'enduisage pourront être nécessaires.

## APPLICATIONS

Sur fond poreux et/ou farinant, appliquer une couche de FIXINCO diluée à 10%.

Système	Nature du fond				
	Brut	Peint adhérent	Boiserie	métaux Ferreux	Supports bloqués : PVC, verre,...
Impression	IMPRESSION 6005 dilution maxi 10%	-	IMPRESSION 6005 dilution maxi 10%	AGRITEX	SIMOPRIMER
Intermédiaire	SATIN 343				
Finition	SATIN 343				

Pour tout autre support, nous consulter.

Avant toute mise en œuvre, veuillez lire attentivement les Fiches Techniques des produits utilisés.

## MATÉRIEL

### Brosse

**Rouleau** : manchon fibres polyamides sur mousse

**Pistolet pneumatique** : nous consulter

**Autre** : nous consulter

## DILUTION ET NETTOYAGE DU MATÉRIEL

WS ou Diluant D350.

## OBSERVATIONS

Appliquer à des températures comprises entre 5°C & 30°C.

L'hygrométrie sera inférieure à 65% d'humidité relative.

Pour des supports et des applications spécifiques, des tests préalables d'adhérence devront être effectués.

Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert.

COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 300g/l (2010). Ce produit contient maximum 300g/l de COV.

Version 3J